

TUBINGAL MAC 25

Karakteri	Tekstil finisajında kullanılan silikon yumuşatıcı
Kimyasal Karakteri	Amino-fonksiyonel polisiloksan emülsiyon
Görünümü	Beyaz sıvı
İyonik karakteri	Non-iyonik / Hafif katyonik
%10'luk çözeltinin pH değeri	5.8 – 6.8
20°C'de özgül ağırlığı	Yaklaşık 1.0
Dayanımı	TUBINGAL MAC 25 soğuğa karşı hassastır.
Depolama	Ürün 30 °C' nin altındaki sıcaklıklarda, kapalı orjinal ambalajında en az 6 ay süreyle depolanabilir. Donmaya karşı koruyunuz.

Özellikleri

TUBINGAL MAC 25, her türlü tekstil materyalinin apresinde kullanılan silikon yumuşatıcıdır. TUBINGAL MAC 25 ile pamuk, sentetik elyaf ve bunların karışımlarında ipeksi ve yumuşak bir tuşe elde edilir.

TUBINGAL MAC 25 elyaf yüzeyine çapraz bağlanarak kırışık önlemesinin yanısıra, penetrasyonu sayesinde kumaşın finisaj özelliklerini geliştirir.

Tekstil materyallerinde tuşenin gelişmesiyle elastomerik özelliklerde de önemli bir gelişme görülür. TUBINGAL MAC 25, bu özellikleri ile tekstil materyaline 'yıkı ve giy' efekti sağlar.

TUBINGAL MAC 25, tekstil materyalinin dikiş kolaylığı ve mukavemet kazandırır.

TUBINGAL MAC 25, kesme kuvvetlerine karşı yüksek dayanım gösterir.

Silikon emülsiyonlar uzun süreli depolandığında, ambalajın üst kısmındaki kondenzasyon suyuna ve hafif kaymaklanmaya bağlı olarak konsantrasyonda farklılık görülebilir. Emülsiyon, kullanım öncesinde iyice karıştırılmalıdır.

Uygulama tekniği

Seyreltme talimatı

TUBINGAL MAC 25 uygulama öncesinde, seyreltilmeden veya deiyonize su ya da başka bir organik yumuşatıcı ile seyreltilerek kullanılabilir.

Uygulama alanları

TUBINGAL MAC 25 tüm tekstil materyallerine fular metodunda uygulanan, yıkama ve kuru temizlemeye karşı dayanıklı ürün olup pH aralığı 5.0 – 5.5'tir.

Uygulama tavsiyeleri

Uygulama miktarı işlem görece kumaşa ve istenen efekte göre değişir.

Fular metodu:

5.0 – 20.0 g/l TUBINGAL MAC 25

Kurutma : 130 ° C

pH : 5.0 – 5.5

Not: Banyonun pH değeri kesinlikle 5.0 – 5.5 olacak şekilde ayarlanmalı, işlem süresince de tavsiye edilen aralıkta tutulmasına dikkat edilmelidir.

Güvenlik yönetmeliği ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır.

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduğu kabul edilmektedir. Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Nisan, 2024.

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:info.turkey@cht.com