

DENIMCOL SPEC LSR

Karakteri	Geçişli ve doğal lazer efekti
Görünümü	Açık kahverengi sıvı
İyonik karakteri	Anyonik
pH değeri % 10'luk çözelti	~ 2.0
Dayanımı	Ürün donmaya karşı hassas değildir.

Özellikleri

Garment ürünlerinde lazer aplikasyonu sonrası efeklerin doğal ve geçişli çıkmasını sağlar.

Her tür kumaş tipinde uygulama yapmadan önce mutlaka test edilip sonuç kontrol edilmelidir.

Uygulama tekniği

Uygulama tavsiyeleri

Sprey aplikasyonu:

400 – 600 g/l	DENIMCOL SPEC LSR
40 – 70 cc	Sprey aplikasyonu
Açık havada 20 dk bekletme ya da 50°C 10 dk kurutma	

Yıkama Aplikasyonu:

20 g/l	DENIMCOL SPEC LSR
20 – 40 °C	2 – 5 dakika döndürme boşaltma sıkma kurutma

Güvenlik yönetmeliği ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır.

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduğu kabul edilmektedir.
Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Temmuz, 2024

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:info.turkey@cht.com