

TUBINGAL ALT

Karakteri	Bütün elyaf çeşitleri için özel yumuşatıcı
Kimyasal Karakteri	Özel ilaveler ve silikon içeren yağ asidi kondenzasyon ürünü
Görünümü	Bej rengi sıvı
İyonik karakteri	Non-iyonik / katyonik
pH değeri	3.0 – 4.0
20°C’de özgül ağırlığı	~ 1.0
Dayanımı	TUBINGAL ALT endüstriyel konsantrasyonlardaki sert suya, asitlere, alkalilere ve elektrolitlere karşı dayanıklıdır. Ürün non-iyonik ve katyonik maddelerle birlikte kullanılabilir. TUBINGAL ALT soğuğa karşı hassas olup; donma noktasının altındaki sıcaklıklarda kalıcı değişiklikler gözlenir.
Depolama	Ürün uygun koşullar altında, kapalı orjinal ambalajında 6 ay süreyle depolanabilir.

Özellikleri

TUBINGAL ALT tüm elyaf çeşitleri için genel kullanıma sahip bir yumuşatıcıdır. Köpürmeme özelliği ve yüksek sirkülasyona karşı dayanımından dolayı, ürün jet boyama makinelerinde kullanıma uygundur.

TUBINGAL ALT aşağıdaki avantajlara sahiptir;

- Yumuşak, hacimli tuşe,
- Yüzey kayganlığı sağlar.
- İşlem sonrası uygulanan kalenderleme prosesleri ile parlaklığın artırılması sağlanır.
- Kumaşın dikilebilirliğini iyileştirir, böylelikle konfeksiyon sanayide makinelerden kaynaklanabilecek zedelenmeleri engeller,
- OE – iplikler için avivaj malzemesi olarak kullanılır,
- TUBINGAL ALT beyaz mallar için uygundur, bununla beraber sararma riskine karşı ön denemeler yapılması tavsiye edilir.

Uygulama tekniđi

Seyreltme talimatı

TUBINGAL ALT sođuk veya ılık su ile her oranda seyreltilebilir.

Uygulama alanları

TUBINGAL ALT fular ve çekirme metotları için uygundur.

Ürün genellikle pamuktan yapılmış mamüller ve bunun yanısıra pamuk ve sentetik karışımları için kullanılır.

Uygulama miktarı istenen tuşeye bađlı olarak aşıđıdaki gibidir;

Çektirme yöntemi : (jet, haspel, tamburlu makinelerde)

1.0 – 4.0 % TUBINGAL ALT
Banyo oranı : 1 : 6 – 1 : 15
pH 5.5
40°C'de 20 dk.

Fular :

10 – 30 g/l TUBINGAL ALT
Pick-up: ~ % 80

Reçine apre banyosunda uygulama :

40 – 60 g/l REAKNITT FF
10 – 15 g/l Mg Cl₂ . 6H₂O
20 g/l POLYAVIN PEN
20 – 40 g/l TUBINGAL ALT
Pick-up : ~ % 80
Şok kurutma ve kondenzasyon: 170°C'de 40 – 60 sn.

Güvenlik yönetmeliđi ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır.

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin dođru olduđu kabul edilmektedir.

Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Ekim, 2023

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:info.turkey@cht.com