

FELOSAN ERS

Karakteri	Ön terbiyede uygulanan köpüksüz leke sökücü ve yıkama malzemesi
Kimyasal Karakteri	Yağ alkolü etoksilatları
Görünümü	Renksiz, berrak sıvı
İyonik karakteri	Non - iyonik
pH değeri	6.5 – 8.5
20°C’de özgül ağırlığı	~ 1.0
Dayanımı	FELOSAN ERS genel konsantrasyonlardaki suya sertlik veren iyonlara, alkalilere ve asitlere karşı dayanıklıdır. Ürün soğuğa karşı hassastır. Donan ürün eritilmeli ve iyice karıştırılarak homojenize edilmelidir.
Depolama	Ürün uygun koşullar altında, kapalı orjinal ambalajında 24 ay süreyle depolanabilir.

Özellikleri

FELOSAN ERS çok iyi ıslatma özelliği ve yıkama gücünün yanı sıra mükemmel emülsiye etme özelliğine de sahiptir. Bu nedenle kumaş üzerindeki yağ lekelerini çıkarmada kullanılabilir.

Bunun yanı sıra, FELOSAN ERS diğer bütün ön terbiye proseslerinde uygulanabilir .

Uygulama tekniği

Seyreltme talimatı

FELOSAN ERS soğuk suyla her oranda seyreltilebilir.

Uygulama alanları

FELOSAN ERS her tür elyaf için ön yıkama malzemesi ve ıslatıcı olarak kullanılır. Çok iyi ıslatma özelliğinden dolayı ürün, makine içerisindeki kumaşın çekim özelliğini iyileştirir. Ağartma ve alkali yıkama reçetelerinde olduğu gibi normal yıkama prosesleri için de uygundur.

Uygulama tavsiyeleri

Diskontinü proseslerde uygulama miktarı,

1.0 - 2.0 g/l FELOSAN ERS

Kontinü proseslerde uygulama miktarı ,

5.0 - 10.0 g/l FELOSAN ERS

şeklindedir.

Diskontinü önterbiye prosesi için reçete örneği :

0.5 - 1.0 g/l	CONTAVAN GAL
1.0 - 2.0 g/l	FELOSAN ERS
1.5 - 2.0 g/l	NaOH 100 %
1.5 - 3.0 g/l	H ₂ O ₂ 50 % boya altı kasarda
6.0 - 8.0 g/l	H ₂ O ₂ 50 % optik beyaz kasasında
0.3 - 0.6 %	TUBOBLANC HA liq

Kontinü önterbiye prosesi için reçete örneği :

Soğuk kasar

6.0 - 10.0 g/l	CONTAVAN GAL
3.0 - 10.0 g/l	FELOSAN ERS
10.0 - 30.0 g/l	NaOH 100 %
20.0 - 60.0 ml/l	H ₂ O ₂ 50 %
0.0 - 5.0 g/l	Sodyum persülfat

Pad-steam kasar

6.0 - 10.0 g/l	CONTAVAN GAL
3.0 - 10.0 g/l	FELOSAN ERS
10.0 - 20.0 g/l	NaOH 100 %
20.0 - 40.0 ml/l	H ₂ O ₂ 50 %

We reserve the right to modify the product and technical leaflet.

Our department for applied technique is always at your service for further information and advice.

Our technical advice and recommendations given verbally, in writing or by trials are believed to be correct. They are neither binding with regard to possible rights of third parties nor do they exempt you from your task of examining the suitability of our products for the intended use. We cannot accept any responsibility for application and processing methods which are beyond our control.

Edition: May, 2024

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: +90 212 886 79 13, Fax: +90 212 886 93 47,

Email: info.turkey@cht.com