

BEIZYM PUSH

Karakteri	Taşılama yapılmayan, su içermeyen enzim proseslerinde, aşındırma etkisini artırır.
Görünümü	Beyazımsı toz
pH değeri	~ 6.5
Dayanımı	Alkaliler ve kuvvetli asitler BEIZYM PUSH'un etkisini zayıflatır. Ürün donmaya ya da ısıya karşı hassas değildir. Nemden koruyunuz.
Depolama	Uygun koşullarda, kapalı orjinal ambalajında en az 48 ay depolanabilir.

Özellikleri

Seçili selüloz enzimlerine BEIZYM PUSH ilave edildiğinde, su ve ponza taşı kullanılmadan güçlü taş yıkama etkileri elde edilebilir. BEIZYM HighP ile birlikte mükemmel uyum içinde çalışır.

Susuz işlemler sıcaklık kullanılmadan gerçekleştirilir.

Bu sayede aşağıdaki avantajlar sağlanır:

- Büyük oranda su tasarrufu
- Enerji tasarrufu
- Kaynak kullanımını azaltma
- Ponza taşı kullanılmaz – daha az stok ihtiyacı, geleneksel taş yıkamaya göre çok daha az atık su yükü
- Ekolojik kasar prosesleri için mükemmel ön işlem
- Elastan hasarında azalma

Uygulama tekniği

Seyreltme talimatı

BEIZYM PUSH, tamburlu yıkama makinesine doğrudan eklenebilir.

Uygulama tavsiyeleri

BEIZYM PUSH'un uygulama miktarı istenilen aşındırma etkisine bağlıdır.

Susuz enzimatik işlem

Haşıl sökme:

1.0 % BEISOL T2090
0.5 – 1.0 g/l DENIMCOL CLEAN SMX 2

Sıcaklık : 40 °C
pH : 6.0 – 9.0
Flotte oranı : 1:5 – 1:7
İşlem süresi : 10 dak.
Suyu boşaltın.
: Flotte oranı 1:8 olacak şekilde soğuk suyla 2 dakika durulayın.
Suyu boşaltıp, makineyi 2 dak. çalıştırın. Tekrar boşaltın.

Enzimatik işlem:

Islak kumaş üzerine doğrudan uygulama:

0.5 – 1.0 % BEIZYM HighP
1.0 – 5.0 g/l BEIZYM PUSH
İşlem süresi : 30 – 60 dak.

İşlem süresi ve BEIZYM PUSH/ HighP miktarı, elde edilmek istenen görünüme ve/ veya kumaş gramajı gibi özelliklere bağlıdır.

Yeniden Yıkama (takip eden bir kasar prosesi yoksa):

0.5 – 1.0 g/l DENIMCOL NCD
Sıcaklık : 50 °C
Flotte oranı : 1:5 – 1:7
İşlem süresi : 10 dak.
Suyu boşaltın ve durulayın.

Güvenlik yönetmeliği ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır.

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduğu kabul edilmektedir.

Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Mayıs, 2025

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:info.turkey@cht.com