

SUBITOL ASD NEW

Karakterleri	Köpürmeyen yıkayıcı ve ıslatıcı malzeme
Kimyasal Karakteri	Modifiye etoksile yağ alkolü
Görünümü	Berrak renksiz sıvı
İyonik karakteri	Non - iyonik
pH değeri	6.0 – 8.0
20°C’de özgül ağırlığı	~ 1.0
Dayanımı	SUBITOL ASD NEW endüstriyel konsantrasyonlardaki asitlere, alkalilere, metal tuzlarına, oksidasyon malzemelerine, redüktif maddelere ve suya sertlik veren maddelere karşı dayanıklıdır. SUBITOL ASD NEW non-iyonik, anyonik ve katyonik ürünlerle uyumludur. Ürün soğuğa karşı hassas değildir.
Depolama	Ürün uygun koşullar altında, kapalı orjinal ambalajında 12 ay süreyle depolanabilir.

Özellikleri

SUBITOL ASD NEW ıslatma özelliğinin yanısıra yağları iyi emülsiye etme kapasitesine, yüksek yıkama ve temizleme gücüne sahiptir. Her tür elyaf için kullanılabilir.

SUBITOL ASD NEW köpürme yapmaz ve yüksek türbülanslı diskontinü boya makinelerinde ve yıkama makinelerinde kullanılabilir.

SUBITOL ASD NEW tek hatlı, ara durulmalı otomatik dozaj ünitelerinde kullanılabilir.

Uygulama tekniği

Seyreltme talimatı

SUBITOL ASD NEW 30°C’ye kadar su ile her oranda seyreltilebilir. Bileşiminden dolayı ürün tüm karışım oranlarında düşük viskozitelidir, jelleşme gözlenmez.

Uygulama alanları

SUBITOL ASD NEW iyi ıslatma, yıkama ve emülsiyon oluşturma özelliklerine sahip olduğu için diskontünü ve kontinü yıkama ve ağartma banyolarında kullanılır. Şayet ürün çok alkali kontinü kasar ve pişirme proseslerinde uygulanacaksa, banyonun stabilitesi önceden test edilmelidir. SUBITOL ASD NEW'nin uygulama miktarı uygulama alanına ve tekstil materyalinin kirlilik oranına bağlı olarak değişir.

SUBITOL ASD NEW tercihen hızlı diskontinü jetlerde, diğer normal yıkayıcıların istenmeyen köpük oluşumuna sebep olduğu, yüksek hızda çalışan püskürtmeli kontinü yıkama makinelerinde de kullanılır.

1. Haşıl sökme

SUBITOL ASD NEW bakteri amilazı ve pankreas amilazı gibi enzimatik haşıl sökücülerle uyumlu olduğundan enzimatik haşıl sökme proseslerinde ıslatıcı ve haşıl yağlarını emülsiye edici olarak kullanılabilir. Buna ek olarak sentetik haşıl maddelerinin uzaklaştırılmasında da kullanılır.

a) Diskontinü haşıl sökme;

0.5 - 2.0 g/l SUBITOL ASD NEW

b) Kontinü haşıl sökme;

3.0 - 6.0 g/l SUBITOL ASD NEW

2. Peroksit Kasar

Ürün ağartma proseslerinde de başarıyla uygulanabilir. Kumaşın kirlilik oranına bağlı olarak aşağıda belirtilen uygulama miktarları tavsiye edilir:

a) Diskontinü Kasar;

0.5 – 2.0 g/l SUBITOL ASD NEW

b) Kontinü Kasar;

3.0 – 10.0 g/l SUBITOL ASD NEW

3. Doğal, sentetik elyaf ve bunların karışımları için ön yıkama

Kumaşın kirlilik oranı ve banyo oranına bağlı olarak aşağıda belirtilen uygulama miktarları tavsiye edilir:

a) Diskontinü yıkama:

0.5 – 4.0 g/l SUBITOL ASD NEW

b) Kontinü yıkama:

0.5 – 10.0 g/l SUBITOL ASD NEW

Diskontinü peroksit kasarı için örnek reçete

0.5 – 1.0 g/l	CONTAVAN GAL
0.5 – 2.0 g/l	SUBITOL ASD NEW
1.5 – 2.0 g/l	NaOH 100 %
1.5 - 3.0 g/l	H ₂ O ₂ 50 % (boya altı ağartmada)
6.0 – 8.0 g/l	H ₂ O ₂ 50 % (optik beyazlatmada)
0.3 – 0.6 %	TUBOBLANC HA

Kontinü Pad-steam kasar için örnek reçete

3.0 – 8.0 ml/kg	CONTAVAN GAL
3.0 – 6.0 ml/kg	SUBITOL ASD NEW
10.0 – 20.0 g/kg	NaOH 100 %
15.0 – 40.0 ml/kg	H ₂ O ₂ 50 %

Güvenlik yönetmeliği ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduğu kabul edilmektedir.

Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Mayıs 2024

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: +90 212 886 79 13, Fax: +90 212 886 93 47,

Email: info.turkey@cht.com